



DEFINICIÓN

Tablero contrachapado con tratamiento ignífugo con ambas caras en madera natural cepillada en calidades I, II, III ó IV.

Construido según la Norma Europea EN13986, con marcado CE.

REACCIÓN AL FUEGO

- Para suelos: euroclase Bfl-s1, según norma EN 13501-1, (M1).
- Para revestimientos de paredes y techos: euroclase B-s2-d0, según norma EN 13501-1, (M1).

PROPIEDADES DE LAS COLAS

Las colas, resistentes a la humedad, cumplen con la siguiente normativa:

- Clase 3 según norma EN 314, EN 636-3

AISLAMIENTO ACÚSTICO

27 +/- 1 según norma EN ISO 140-3.

PROPIEDADES MECÁNICAS

		REF.
Resistencia a flexión paralelo a la fibra (N/mm ²)-mín.	>75	EN 310
Módulo de elasticidad paralelo a la fibra (N/mm ²)-mín.	>7500	EN 310
Resistencia a flexión perpendicular a la fibra (N/mm ²)-mín.	>60	EN 310
Módulo de elasticidad perpendicular a la fibra (N/mm ²)-mín.	>5000	EN 310